

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
 Акционерное общество
 «САЯНСКХИМПЛАСТ»



RUSSIAN FEDERATION
 Joint-stock company
 «SAYANSKHIPLAST»

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № / QUALITY CERTIFICATE No. 4416

ПОЛИВИНИЛХЛОРИД СУСПЕНЗИОННЫЙ «САЯНСКИЙ» / "SAYANSKY" SUSPENSION POLYVINYL CHLORIDE

TU / TU 2212-012-46696320-2008

Масса брутто с крепежными досками, т Gross weight incl. fixing boards, t	62,013	Партия № Lot No.	B2425
Масса брутто, т Gross weight, t	61,806	Вагон № Wagon No.	52910742
Масса нетто, т Net weight, t	61,600	Дата изготовления Date of production	15.07.2018
Вид тары Kind of packing	биг-бегги по 800 кг 800 kg big bags	Дата выдачи сертификата Date of the Certificate issue	15.07.2018
Кол-во мест, шт Number of unit loads, pcs	77		

Наименование показателей Characteristics description	Метод испытаний Test method	Нормы для марки СИ-67 Specifications for grade SI-67	Результаты испытаний Tests results
1 Внешний вид: цвет Appearance: color	ГОСТ 14332-78 п.3.4.1 GOST 14332-78 Item 3.4.1	однородный порошок белого цвета homogeneous powder of white color	соответствует corresponds to the specifications
1.1 Количество примесей и инородных частиц, шт, макс. Number of impurities and foreign particles, pcs, max.	ISO 1265:2007	6	4
2 Значение К K Value	ГОСТ 14040-82 GOST 14040-82	66-68	66
3 Насыпная плотность, г/см ³ Bulk density, g/cm ³	ISO 60:1977	0,54 - 0,60	0,57
4 Остаток после просева на сите с сеткой 315 мкм, %, макс. Retention on 315 µm sieve, %, max.	ISO 4610:2001	0,1	0
5 Остаток после просева на сите с сеткой 63 мкм, %, мин. Retention on 63 µm sieve, %, min.	ISO 4610:2001	95	96
6 Поглощение пластификатора, г на 100 г ПВХ, мин. Plasticizer absorption, g per 100 g of PVC, min.	ISO 4608:1998	20	20
7 Содержание летучих веществ, включая воду, %, макс. Volatile matter including water, %, max.	ISO 1269:2006	0,3	0,2
8 Сыпучесть, с, макс. (d=14 мм) Flowability, sec, max. (d=14 mm)	ГОСТ 25139-93 GOST 25139-93	15	8
9 Массовая доля остаточного винилхлорида, ppm, макс. Mass fraction of residual vinyl chloride, ppm, max.	ГОСТ 25737-91 GOST 25737-91	0,5	<0.5
10 Термостабильность плёнки при 160 °С, минут, мин. Film thermal stability at 160 °C, minutes, min.	TU 2212-012-46696320-2008 п.5.2 TU 2212-012-46696320-2008 Item 5.2	45	55

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Качество соответствует ТУ 2212-012-46696320-2008. Марка СИ-67

CONCLUSION: The quality meets the specifications TU 2212-012-46696320-2008. Grade SI-67

Шевчук А.А.

Фамилия / Name
 Инженер-лаборант/Laboratory Engineer

Бородай Н.В.

Фамилия / Name
 Мастер сменный, установка затарки и отгрузки/
 Shift Foreman, Bagging & Shipping

Данный Сертификат качества был сформирован автоматически и действителен без подписи.
 This Quality Certificate is generated automatically and valid without signature.